

ERSTPRÜFUNGSBERICHT

300-12332101-18
vom: 03.04.2018

Asphaltmischwerk: **Herrenberg - Haslach**
Asphaltmischguthersteller: Otto Morof Tief- und Straßenbau GmbH
Plapphalde 15
71083 Herrenberg - Haslach


Materialnummer: **219**
Asphaltmischgut: **SMA 11 S**
Zugabebindemittel: **PmB 25/55-55 A**
Zusatzstoffe: VIATOP Premium
Grundlagen: DIN EN 13108 - 5 / TL Asphalt-StB 07/13
TP Asphalt-StB

Anteile der Lieferkörnungen					
Nr	M.-%	Bezeichnung	Lieferkörnung	Gewinnungsstätte	Hersteller
M 1	13,0	Kalksteinmehl	Füller	Schlattstall	Alfred Moeck KG
M 2	12,0	Moräne	fGk 0/2 Gf85	Laiz	Baresel GmbH & Co.KG
M 3	14,0	Moräne	gGk 2/5 Gc90/10	Laiz	Baresel GmbH & Co.KG
M 4	15,0	Moräne	gGk 5/8 Gc90/15	Laiz	Baresel GmbH & Co.KG
M 5	46,0	Moräne	gGk 8/11 Gc90/15	Laiz	Baresel GmbH & Co.KG

Kornzusammensetzung der Gesteinskörnungen										
mm	Siebrückstand Masse-%					M 5				
	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5					
	Füller	0/2	2/5	5/8	8/11					
31,5										
22,4										
16,0										
11,2						7,9				
8,0					8,4	80,9				
5,6			6,5	79,6	10,0					
2,0		2,3	88,1	11,3	0,5					
0,125	5,0	89,2	5,0	0,4	0,3					
0,063	19,4	5,8	0,1	0,1	0,1					
< 0,063	75,6	2,7	0,3	0,2	0,3					
Überkorn	24,4	2,3	6,5	8,4	7,9					
Sollkorn	75,6	97,7	88,1	79,6	80,9					
Unterkorn			5,4	12,0	11,2					
Fließkoeffizient		36								
Rohdichte	2,721	2,703	2,702	2,702	2,700					

Kornzusammensetzung des Gesteinskörnungsgemisches				
mm	Rückstand	Durchgang	Masse-%	
> 45,00			> 2 mm (grobe GK) 73,9	
45,00				
31,50				
22,40				
16,00		100,0		
11,20	3,6	96,4	feine Gk 15,5	
8,00	38,4	58,0		
5,60	17,4	40,6		
2,00	14,5	26,1		
0,125	12,2	13,9		
0,063	3,3	10,6		
< 0,063	10,6			Füller

Sieblinienbereich für SMA 11 S



Anteile im Gesteinskörnungsgemisch		Istwert	Sollwert	
			min	max
< 0,063 mm (Füller)	Masse-%	10,6	8,0	12,0
< 0,125 mm	Masse-%	13,9		
0,063 - 2,0 mm	Masse-%	15,5		
> 2,0 mm	Masse-%	73,9	70,0	80,0
Korn > 5mm	Masse-%	59,4	55,0	65,0
Größtkorn	Masse-%	42,0	35,0	50,0
Überkorn	Masse-%	3,6		10,0

Bindemittel / Asphaltgranulat / Zusätze				
SMA 11 S		Istwert	Sollwert	
			min	max
Zugabebindemittel		PmB 25/55-55 A		
PmB 25/55-55 A	M.-%	6,7		
VIATOP Premium	M.-%	0,30	0,3	1,5
Bindemittel aus Zusätzen	M.-%	0,03		
Gesamtbindemittelgehalt	M.-%	6,7	6,6	
rechnerischer Mindestbindemittelgehalt	M.-%		6,6	
Erweichungspunkt Ring und Kugel Frischbindemittel	°C	60,2	55	
Elastische Rückstellung	%	60	50	

Asphaltmischguteigenschaften				
SMA 11 S		Istwert	Sollwert	
			min	max
- Gesteinskörnungsgemisch				
Rohdichte Gesteinskörnungsgemisch	g/cm ³	2,704		
Anteil an feiner Gesteinskörnung ECS > 35	M.-%	100	100	
rechnerischer PSV-Wert	-	56	51	
Affinität zur groben Gesteinskörnung nach 24 h	%	60	-	
- Asphaltmischgut				
Rohdichte	g/cm ³	2,425		
Raumdichte	g/cm ³	2,357		
Hohlraumgehalt Asphalt	Vol.-%	2,8	2,5	3,0
Verdichtungstemperatur Marshallprobekörper	°C	145	140	150
Hohlraumfüllungsgrad	%	84,6		
Bindemittelvolumen	%	15,4		
Temperaturgrenzen Asphaltmischgut	°C		150	190

Beurteilung:

Für die eingesetzten Baustoffe liegen die Leistungserklärungen der Lieferanten vor.
 Das Asphaltmischgut entspricht den DIN EN 13108 sowie den TL Asphalt-StB 07/13.

Bemerkung:

Alle Angaben zur Rezeptur und zu den Asphaltmischguteigenschaften, die über den erforderlichen Umfang für die Angaben im Eignungsnachweis nach den ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 2.3.2, hinausgehen, sind rein informativ und werden nicht Bestandteil des Liefervertrages.

Makadamlabor Schwaben GmbH

Laborleitung



Srdjan Ristivojevic

MOROF



1426

Otto Morof Tief- und Straßenbau GmbH
Asphaltmischwerk, Plapphalde 15, 71083 Herrenberg - Haslach

Mischwerk Herrenberg - Haslach

09

219

EN 13108-5:2006

Splittmastixasphalt SMA11 S 25/55-55 A
300-12332101-18

Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige
Verkehrsflächenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung (Soll) 6,7 M.-%

Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)

Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.-%

Siebdurchgang bei 11,2 mm 96,4 M.-%

Siebdurchgang bei 8,0 mm 58,0 M.-%

Siebdurchgang bei 5,6 mm 40,6 M.-%

Siebdurchgang bei 2,0 mm 26,1 M.-%

Siebdurchgang bei 0,063 mm 10,6 M.-%

Minimaler Hohlraumgehalt V_{\min} 1,5

Maximaler Hohlraumgehalt V_{\max} 4,0

Temperatur des Mischgutes 150 bis 190 °C

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Erklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011

Nummer der Erklärung:

219

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**SMA 11 S PmB 25/55-55 A
300-12332101-18 vom 03.04.2018**

2. Chargen/Seriennummer:

-

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphalt für Straßen und sonstige Verkehrsflächen (ohne Berücksichtigung von Vorschriften zum Brandverhalten)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Otto Morof Tief- und Straßenbau GmbH
Asphaltmischwerk
Plapphalde 15, 71083 Herrenberg-Haslach**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

/

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Institut Dr. Haag, Friedenstr. 17, 70806 Kornwestheim

Kennnummer: 1426

Zertifikatnummer: 1426-CPR-2821-5/15

Die notifizierte Stelle hat nach dem System 2+ die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Widerstand gegen bleibende Verformungen 4. Ermüdungswiderstand 5. Griffigkeit 6. Widerstand gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Geräuschabsorption 9. Dauerhaftigkeit 10. Gefährliche Substanzen			
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	6,7 M.-%	DIN EN 13108-5:2006 (D)
2, 3, 5, 8, 9	Korngrößenverteilung		DIN EN 13108-5:2006 (D)
	Siebdurchgang bei 16 mm	100,0 M.-%	
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	96,4 M.-%	
	Siebdurchgang bei 8 mm	58,0 M.-%	
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	40,6 M.-%	
	Siebdurchgang bei 2 mm	26,1 M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	13,9 M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	10,6 M.-%	
2, 3, 4, 5, 8, 9	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{min} 1,5$	DIN EN 13108-5:2006 (D)
	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{max} 4,0$	
1, 2, 3, 4, 9	Temperatur des Asphaltmischgutes	$T_{min} 150 \text{ °C}$ $T_{max} 190 \text{ °C}$	DIN EN 13108-5:2006 (D)
2, 3, 4, 5, 8, 9	Hohlraumfüllungsgrad	84,6 %	DIN EN 13108-5:2006 (D)
3, 9	Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF	DIN EN 13108-5:2006 (D)
1, 9	Wasserempfindlichkeit	KLF	DIN EN 13108-5:2006 (D)
1, 4, 9	Bindemittelablauf	KLF	DIN EN 13108-5:2006 (D)
6, 9	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF	DIN EN 13108-5:2006 (D)
7, 9	Brandverhalten	KLF	DIN EN 13108-5:2006 (D)
5, 10	Gefährliche Substanzen	KLF	DIN EN 13108-5:2006 (D)

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von der bevollmächtigten Stelle:

Benjamin Jones (WPK-Beauftragter)

(Name und Funktion)

Herrenberg-Haslach, 03.04.2018

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)