

ERSTPRÜFUNGSBERICHT

300-15421301-18
vom: 27.04.2018

Asphaltmischwerk: **Herrenberg - Haslach**
Asphaltmischguthersteller: Otto Morof Tief- und Straßenbau GmbH
Plapphalde 15
71083 Herrenberg - Haslach


Materialnummer: **234**
Asphaltmischgut: **AC 16 T N**
Zugabebindemittel: **Straßenbaubitumen 50/70**
resultierendes Bindemittel: **30/45**
Grundlagen: DIN EN 13108 - 1 / TL Asphalt-StB 07/13
TP Asphalt-StB

Anteile der Lieferkörnungen					
Nr	M.-%	Bezeichnung	Lieferkörnung	Gewinnungsstätte	Hersteller
M 1	6,0	Natursand	fGk 0/2 Gf85	Malsch	Kieswerk Wenzelburger & Stückle GmbH & Co.KG
M 2	23,0	Kalkstein	gGk 2/16	Herrenberg	Schotterwerk Böttinger
M 3	6,0	Kalkstein	gGk 11/16 Gc90/15	Herrenberg	Schotterwerk Böttinger
Asphaltgranulat					
G 1	65,0	22 RA 0/16 (diverse Baustellen)			

Kornzusammensetzung der Gesteinskörnungen								
mm	Siebrückstand Masse-%							
	M 1	M 2	M 3	G 1				
	0/2	2/16	11/16					
31,5								
22,4								
16,0			1,3	3,2				
11,2		5,7	84,4	8,6				
8,0		14,7	10,7	10,7				
5,6		24,8	1,2	11,3				
2,0	3,3	50,0	1,3	22,9				
0,125	94,8	3,0	0,4	29,5				
0,063	1,6	0,1	0,3	2,0				
< 0,063	0,3	1,7	0,4	11,8				
Überkorn	3,3		1,3					
Sollkorn	96,7	95,2	84,4					
Unterkorn		4,8	14,3					
Fließkoeffizient	31							
Rohdichte	2,611	2,720	2,717	2,535				

Kornzusammensetzung des Gesteinskörnungsgemisches			
mm	Rückstand	Durchgang	Masse-%
> 45,00			> 2 mm (grobe GK) 65,1
45,00			
31,50			
22,40		100,0	
16,00	2,1	97,9	
11,20	12,1	85,8	feine Gk 26,9
8,00	11,0	74,8	
5,60	13,1	61,7	
2,00	26,8	34,9	
0,125	25,5	9,4	
0,063	1,4	8,0	Füller
< 0,063	8,0		

Sieblinienbereich für AC 16 T N



Anteile im Gesteinskörnungsgemisch		Istwert	Sollwert	
			min	max
< 0,063 mm (Füller)	Masse-%	8,0	3,0	9,0
< 0,125 mm	Masse-%	9,4	4,0	14,0
0,063 - 2,0 mm	Masse-%	26,9		
> 2,0 mm	Masse-%	65,1	60,0	75,0
Größtkorn	Masse-%	14,2	10,0	25,0
Überkorn	Masse-%	2,1		10,0

Bindemittel / Asphaltgranulat / Zusätze				
AC 16 T N		Istwert	Sollwert	
			min	max
Zugabebindemittel		Straßenbaubitumen 50/70		
Straßenbaubitumen 50/70	M.-%	1,7		
Bindemittel aus Granulat	M.-%	2,8		
Gesamtbindemittelgehalt	M.-%	4,5	4,0	
rechnerischer Mindestbindemittelgehalt	M.-%		4,0	
Erweichungspunkt Ring und Kugel Frischbindemittel	°C	50,0	46	54
Erweichungspunkt Ring und Kugel des Bindemittels aus Asphaltgranulat	°C	65,4		
result. Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	59,6	52	60

Asphaltmischguteigenschaften				
AC 16 T N		Istwert	Sollwert	
			min	max
- Gesteinskörnungsgemisch				
Rohdichte Gesteinskörnungsgemisch	g/cm ³	2,710		
- Asphaltmischgut				
Rohdichte	g/cm ³	2,522		
Raumdichte	g/cm ³	2,406		
Hohlraumgehalt Asphalt	Vol.-%	4,6	4,0	7,0
Verdichtungstemperatur Marshallprobekörper	°C	135	130	140
Hohlraumfüllungsgrad	%	69,8		
Bindemittelvolumen	%	10,6		
Temperaturgrenzen Asphaltmischgut	°C		155	195

Beurteilung:

Für die eingesetzten Baustoffe liegen die Leistungserklärungen der Lieferanten vor.
Das Asphaltmischgut entspricht den DIN EN 13108 sowie den TL Asphalt-StB 07/13.

Bemerkung:

Alle Angaben zur Rezeptur und zu den Asphaltmischguteigenschaften, die über den erforderlichen Umfang für die Angaben im Eignungsnachweis nach den ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 2.3.2, hinausgehen, sind rein informativ und werden nicht Bestandteil des Liefervertrages.

Makadamlabor Schwaben GmbH

Laborleitung,



Srdjan Ristivojevic

MOROF



1426

Otto Morof Tief- und Straßenbau GmbH
Asphaltmischwerk, Plapphalde 15, 71083 Herrenberg - Haslach

Mischwerk Herrenberg - Haslach

09

234

EN 13108-1:2006

Asphalttragschicht AC 16 T N 30/45
300-15421301-18

Für Asphalttragschichten für Straßen und sonstige
Verkehrsflächenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung (Soll) 4,5 M.-%

Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)

Siebdurchgang bei 22,4 mm	100,0 M.-%
Siebdurchgang bei 16,0 mm	97,9 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	85,8 M.-%
Siebdurchgang bei 8,0 mm	74,8 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	61,7 M.-%
Siebdurchgang bei 2,0 mm	34,9 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	9,4 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	8,0 M.-%

Minimaler Hohlraumgehalt	$V_{\min 2,0}$
Maximaler Hohlraumgehalt	$V_{\max 9,0}$

Temperatur des Mischgutes 155 bis 195 °C

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Erklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011

Nummer der Erklärung:

234

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

AC 16 T N 30/45
300-15421301-18 vom 27.04.2018

2. Chargen/Seriennummer:

-

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphalt für Straßen und sonstige Verkehrsflächen (ohne Berücksichtigung von Vorschriften zum Brandverhalten)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Otto Morof Tief- und Straßenbau GmbH
Asphaltmischwerk
Plapphalde 15, 71083 Herrenberg-Haslach**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

/

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Institut Dr. Haag, Friedenstr. 17, 70806 Kornwestheim

Kennnummer: 1426

Zertifikatnummer: 1426-CPR-2821-1/15

Die notifizierte Stelle hat nach dem System 2+ die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Widerstand gegen bleibende Verformungen 4. Ermüdungswiderstand 5. Griffigkeit 6. Widerstand gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Geräuschabsorption 9. Dauerhaftigkeit 10. Gefährliche Substanzen			
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,5 M.-%	DIN EN 13108-1:2006 (D)
2, 3, 5, 8, 9	Korngrößenverteilung Siebdurchgang bei 22,4 mm Siebdurchgang bei 16 mm Siebdurchgang bei 11,2 mm Siebdurchgang bei 8 mm Siebdurchgang bei 5,6 mm Siebdurchgang bei 2 mm Siebdurchgang bei 0,125 mm Siebdurchgang bei 0,063 mm	100,0 M.-% 97,9 M.-% 85,8 M.-% 74,8 M.-% 61,7 M.-% 34,9 M.-% 9,4 M.-% 8,0 M.-%	DIN EN 13108-1:2006 (D)
2, 3, 4, 5, 8, 9	Minimaler Hohlraumgehalt MPK Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{min} 2,0$ $V_{max} 9,0$	DIN EN 13108-1:2006 (D)
1, 2, 3, 4, 9	Temperatur des Asphaltmischgutes	$T_{min} 155 \text{ °C}$ $T_{max} 195 \text{ °C}$	DIN EN 13108-1:2006 (D)
2, 3, 4, 5, 8, 9	Hohlraumfüllungsgrad	69,8 %	DIN EN 13108-1:2006 (D)
3, 9	Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)
1, 9	Wasserempfindlichkeit	KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)
1, 4, 9	Bindemittelablauf	KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)
6, 9	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)
7, 9	Brandverhalten	KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)
5, 10	Gefährliche Substanzen	KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von der bevollmächtigten Stelle:

Benjamin Jones (WPK-Beauftragter)

(Name und Funktion)

Herrenberg-Haslach, 27.04.2018

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)