

## ERSTPRÜFUNGSBERICHT

**300-11231401-18**
**vom: 30.04.2018**

Asphaltmischwerk: **Herrenberg - Haslach**  
Asphaltmischguthersteller: Otto Morof Tief- und Straßenbau GmbH  
Plapphalde 15  
71083 Herrenberg - Haslach

---

Materialnummer: **240**  
Asphaltmischgut: **AC 8 D S**  
Zugabebindemittel: **Straßenbaubitumen 70/100**  
resultierendes Bindemittel: **50/70**  
Grundlagen: DIN EN 13108 - 1 / TL Asphalt-StB 07/13  
TP Asphalt-StB


Anteile der Lieferkörnungen					
Nr	M.-%	Bezeichnung	Lieferkörnung	Gewinnungsstätte	Hersteller
M 1	2,0	Kalksteinmehl	Füller	Heimsheim	Heinrich Mertz
M 2	28,0	Moräne	fGk 0/2 Gf85	Laiz	Baresel GmbH & Co.KG
M 3	18,0	Moräne	gGk 2/5 Gc90/10	Laiz	Baresel GmbH & Co.KG
M 4	12,0	Moräne	gGk 5/8 Gc90/15	Laiz	Baresel GmbH & Co.KG
Asphaltgranulat					
G 1	40,0	11 RA 0/8 (diverse Baustellen)			

Kornzusammensetzung der Gesteinskörnungen									
mm	Siebrückstand Masse-%								
	M 1	M 2	M 3	M 4	G 1				
	Füller	0/2	2/5	5/8					
31,5									
22,4									
16,0									
11,2									
8,0					8,4		9,2		
5,6			6,5		79,6		19,1		
2,0		2,3	88,1		11,3		25,1		
0,125	2,6	89,2	5,0		0,4		28,2		
0,063	17,3	5,8	0,1		0,1		2,3		
< 0,063	80,1	2,7	0,3		0,2		16,1		
Überkorn	19,9	2,3	6,5		8,4				
Sollkorn	80,1	97,7	88,1		79,6				
Unterkorn			5,4		12,0				
Fließkoeffizient		36							
Rohdichte	2,716	2,703	2,702		2,702		2,455		

Kornzusammensetzung des Gesteinskörnungsgemisches			
mm	Rückstand	Durchgang	Masse-%
> 45,00			
45,00			
31,50			
22,40			
16,00			
11,20		100,0	
8,00	4,6	95,4	
5,60	18,3	77,1	
2,00	28,0	49,1	
0,125	37,5	11,6	feine Gk
0,063	2,9	8,7	40,4
< 0,063	8,7		Füller

> 2 mm (grobe GK) 50,9

Sieblinienbereich für AC 8 D S



Anteile im Gesteinskörnungsgemisch		Istwert	Sollwert	
			min	max
< 0,063 mm (Füller)	Masse-%	8,7	6,0	12,0
< 0,125 mm	Masse-%	11,6	8,0	20,0
0,063 - 2,0 mm	Masse-%	40,4		
> 2,0 mm	Masse-%	50,9	45,0	60,0
Größtkorn	Masse-%	22,9	15,0	35,0
Überkorn	Masse-%	4,6		10,0

Bindemittel / Asphaltgranulat / Zusätze				
AC 8 D S		Istwert	Sollwert	
			min	max
Zugabebindemittel		Straßenbaubitumen 70/100		
Straßenbaubitumen 70/100	M.-%	4,3		
Bindemittel aus Granulat	M.-%	2,2		
<b>Gesamtbindemittelgehalt</b>	<b>M.-%</b>	<b>6,5</b>	6,2	
rechnerischer Mindestbindemittelgehalt	M.-%		6,2	
Erweichungspunkt Ring und Kugel Frischbindemittel	°C	47,0	43	51
Erweichungspunkt Ring und Kugel des Bindemittels aus Asphaltgranulat	°C	62,6		
result. Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	52,3	46	54

Asphaltmischguteigenschaften				
AC 8 D S		Istwert	Sollwert	
			min	max
<b>- Gesteinskörnungsgemisch</b>				
Rohdichte Gesteinskörnungsgemisch	g/cm <sup>3</sup>	2,693		
Anteil an feiner Gesteinskörnung ECS > 35	M.-%	100	50	
rechnerischer PSV-Wert	-	56	48	
Affinität zur groben Gesteinskörnung nach 24 h	%	60	-	
<b>- Asphaltmischgut</b>				
Rohdichte	g/cm <sup>3</sup>	2,434		
Raumdichte	g/cm <sup>3</sup>	2,368		
Hohlraumgehalt Asphalt	Vol.-%	2,7	2,0	3,5
Verdichtungstemperatur Marshallprobekörper	°C	135,0		
Hohlraumfüllungsgrad	%	84,8		
Bindemittelvolumen	%	15,1		
Temperaturgrenzen Asphaltmischgut	°C		140	180

**Beurteilung:**

Für die eingesetzten Baustoffe liegen die Leistungserklärungen der Lieferanten vor.  
 Das Asphaltmischgut entspricht den DIN EN 13108 sowie den TL Asphalt-StB 07/13.

**Bemerkung:**

Alle Angaben zur Rezeptur und zu den Asphaltmischguteigenschaften, die über den erforderlichen Umfang für die Angaben im Eignungsnachweis nach den ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 2.3.2, hinausgehen, sind rein informativ und werden nicht Bestandteil des Liefervertrages.

**Makadamlabor Schwaben GmbH**

Laborleitung



Srdjan Ristivojevic

**MOROF**



**1426**

**Otto Morof Tief- und Straßenbau GmbH**  
Asphaltmischwerk, Plapphalde 15, 71083 Herrenberg - Haslach

**Mischwerk Herrenberg - Haslach**

**09**

**240**

**EN 13108-1:2006**

Asphaltdeckschicht AC 8 D S 50/70  
300-11231401-18

Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige  
Verkehrsflächenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung (Soll)	6,5 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 11,2 mm	100,0 M.-%
Siebdurchgang bei 8,0 mm	95,4 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	77,1 M.-%
Siebdurchgang bei 2,0 mm	49,1 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	11,6 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	8,7 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt	$V_{\min 0,5}$
Maximaler Hohlraumgehalt	$V_{\max 5,0}$
Temperatur des Mischgutes	140 bis 180 °C

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Erklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011

Nummer der Erklärung:

240

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**AC 8 D S 50/70  
300-11231401-18 vom 30.04.2018**

2. Chargen/Seriennummer:

-

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Asphalt für Straßen und sonstige Verkehrsflächen ( ohne Berücksichtigung von Vorschriften zum Brandverhalten)**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Otto Morof Tief- und Straßenbau GmbH  
Asphaltmischwerk**

**Plapphalde 15, 71083 Herrenberg-Haslach**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

/

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Institut Dr. Haag, Friedenstr. 17, 70806 Kornwestheim**

**Kennnummer: 1426**

**Zertifikatnummer: 1426-CPR-2821-1/15**

**Die notifizierte Stelle hat nach dem System 2+ die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Widerstand gegen bleibende Verformungen 4. Ermüdungswiderstand 5. Griffbarkeit 6. Widerstand gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Geräuschabsorption 9. Dauerhaftigkeit 10. Gefährliche Substanzen			
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	6,5 M.-%	DIN EN 13108-1:2006 (D)
2, 3, 5, 8, 9	Korngrößenverteilung		DIN EN 13108-1:2006 (D)
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	100,0 M.-%	
	Siebdurchgang bei 8 mm	95,4 M.-%	
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	77,1 M.-%	
	Siebdurchgang bei 2 mm	49,1 M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	11,6 M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	8,7 M.-%	
2, 3, 4, 5, 8, 9	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{min} 1,0$	DIN EN 13108-1:2006 (D)
	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{max} 4,5$	
1, 2, 3, 4, 9	Temperatur des Asphaltmischgutes	$T_{min} 140\text{ °C}$ $T_{max} 180\text{ °C}$	DIN EN 13108-1:2006 (D)
2, 3, 4, 5, 8, 9	Hohlraumfüllungsgrad	84,8 %	DIN EN 13108-1:2006 (D)
3, 9	Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)
1, 9	Wasserempfindlichkeit	KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)
1, 4, 9	Bindemittelablauf	KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)
6, 9	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)
7, 9	Brandverhalten	KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)
5, 10	Gefährliche Substanzen	KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)


10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von der bevollmächtigten Stelle:

Benjamin Jones (WPK-Beauftragter)

(Name und Funktion)

Herrenberg-Haslach, 30.04.2018

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)