

## ERSTPRÜFUNGSBERICHT

**300-11332201-20**
**vom: 20.08.2020**

Asphaltmischwerk: **Herrenberg - Haslach**  
Asphaltmischguthersteller: **Otto Morof Tief- und Straßenbau GmbH**  
Plapphalde 15  
71083 Herrenberg - Haslach

---


Materialnummer: **264**  
Asphaltmischgut: **AC 11 D S**  
Zugabebindemittel: **PmB 45/80-50 A RC**  
resultierendes Bindemittel: **45/80-50 A**  
Grundlagen: **DIN EN 13108 -1**  
**TL Asphalt-StB 07/13 (in Anlehnung)**  
**TP Asphalt-StB**

Anteile der Lieferkörnungen					
Nr	M.-%	Bezeichnung	Lieferkörnung	Gewinnungsstätte	Hersteller
M 1	2,0	Kalkstein - Füller	0/0,063	Schlattstall	Alfred Moeck KG
M 2	26,0	Moräne	fGk 0/2 Gf85	Laiz	Baresel GmbH & Co.KG
M 3	8,0	Moräne	gGk 2/5 Gc90/10	Laiz	Baresel GmbH & Co.KG
M 4	6,0	Moräne	gGk 5/8 Gc90/15	Laiz	Baresel GmbH & Co.KG
M 5	18,0	Moräne	gGk 8/11 Gc90/15	Laiz	Baresel GmbH & Co.KG
<b>Asphaltgranulat</b>					
G 1	40,0	11 RA 0/8 (diverse Baustellen)			

Kornzusammensetzung der Gesteinskörnungen									
mm	Siebrückstand Masse-%						G 1		
	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5				
	Füller	0/2	2/5	5/8	8/11				
31,5									
22,4									
16,0									
11,2						7,9			
8,0				8,4	80,9	9,2			
5,6			6,5	79,6	10,0	19,1			
2,0		2,3	88,1	11,3	0,5	25,1			
0,125	5,0	89,2	5,0	0,4	0,3	28,2			
0,063	19,4	5,8	0,1	0,1	0,1	2,3			
< 0,063	75,6	2,7	0,3	0,2	0,3	16,1			
Überkorn	24,4	2,3	6,5	8,4	7,9				
Sollkorn	75,6	97,7	88,1	79,6	80,9				
Unterkorn			5,4	12,0	11,2				
Fließkoeffizient		36							
Rohdichte	2,721	2,703	2,702	2,702	2,700	2,455			

Kornzusammensetzung des Gesteinskörnungsgemisches			
mm	Rückstand	Durchgang	Masse-%
> 45,00			> 2 mm (grobe GK) 53,4
45,00			
31,50			
22,40			
16,00		100,0	
11,20	1,5	98,5	feine Gk 38,0
8,00	18,9	79,6	
5,60	14,7	64,9	
2,00	18,3	46,6	
0,125	35,2	11,4	
0,063	2,8	8,6	Füller
< 0,063	8,6		

Sieblinienbereich für AC 11 D S



Anteile im Gesteinskörnungsgemisch	Istwert	Sollwert		
		min	max	
< 0,063 mm (Füller)	Masse-%	8,6	5,0	9,0
< 0,125 mm	Masse-%	11,4	7,0	17,0
0,063 - 2,0 mm	Masse-%	38,0		
> 2,0 mm	Masse-%	53,4	50,0	60,0
Größtkorn	Masse-%	20,4	15,0	30,0
Überkorn	Masse-%	1,5		10,0

<b>Bindemittel / Asphaltgranulat / Zusätze</b>				
<b>AC 11 D S</b>		Istwert	Sollwert	
			min	max
Zugabebindemittel		PmB 45/80-50 A RC		
PmB 45/80-50 A RC	M.-%	3,8		
Bindemittel aus Granulat	M.-%	2,2		
<b>Gesamtbindemittelgehalt</b>	<b>M.-%</b>	<b>6,0</b>	6,0	
rechnerischer Mindestbindemittelgehalt	M.-%		6,0	
Erweichungspunkt Ring und Kugel Frischbindemittel	°C	54,0	50	
Erweichungspunkt Ring und Kugel des Bindemittels aus Asphaltgranulat	°C	62,6		
result. Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	57,2	50	
Elastische Rückstellung	%	65	50	
<b>Asphaltmischguteigenschaften</b>				
<b>AC 11 D S</b>		Istwert	Sollwert	
			min	max
<b>- Gesteinskörnungsgemisch</b>				
Rohdichte Gesteinskörnungsgemisch	g/cm <sup>3</sup>	2,693		
Anteil an feiner Gesteinskörnung ECS > 35	M.-%	100	50	
rechnerischer PSV-Wert	-	56	48	
Affinität zur groben Gesteinskörnung nach 24 h	%	60		
<b>- Asphaltmischgut</b>				
Rohdichte	g/cm <sup>3</sup>	2,453		
Raumdichte	g/cm <sup>3</sup>	2,390		
Hohlraumgehalt Asphalt	Vol.-%	2,6	2,5	3,5
Verdichtungstemperatur Marshallprobekörper	°C	145	140	150
Hohlraumfüllungsgrad	%	84,3		
Bindemittelvolumen	%	14,0		
Temperaturgrenzen Asphaltmischgut	°C		140	180

**Beurteilung:**

Für die eingesetzten Baustoffe liegen die Leistungserklärungen der Lieferanten vor.  
 Das Asphaltmischgut entspricht den DIN EN 13108 sowie den TL Asphalt-StB 07/13 in Anlehnung.

**Bemerkung:**

Alle Angaben zur Rezeptur und zu den Asphaltmischguteigenschaften, die über den erforderlichen Umfang für die Angaben im Eignungsnachweis nach den ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 2.3.2, hinausgehen, sind rein informativ und werden nicht Bestandteil des Liefervertrages.


**Makadamlabor Schwaben GmbH**

Laborleitung

Srdjan Ristivojevic

Anlage zur Erstprüfung-Nr.: 300-11332201-20

Lagerplatz/Mischanlage:	Otto Morof Tief- und Straßenbau GmbH (Herrenberg-Haslach)
Bezeichnung des Asphaltgranulats (U RA d/D):	11 RA 0/8
Bezeichnung der Lagerhalde:	Wanderhalde
Herkunft des Asphaltgranulats (Baustelle):	diverse Baustellen

**Asphaltgranulat**

Merkmal		Verwertungsklasse A							Prüfung	Vorinfo	
Umweltverträglichkeit		ja <input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Eigenschaft/Merkmalgröße		Kategorie/Prüfergebnis/Verfahren							Prüfung	Vorinfo	
maximale Stückgröße U		5	8	<del>16</del>	22	32	45	56	63	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gehalt an Feinanteilen UF		UF <sub>3</sub>		UF <sub>5</sub>		UF <sub>9</sub>		UF <sub>15</sub>		UF <sub>NR</sub> <input checked="" type="checkbox"/>	
Gleichmäßigkeit		Größter Wert		Kleinster Wert		Mittelwert		Spannweite			
Bindemittelgehalt (M.-%)		5,8		5,2		5,5		0,6		<input checked="" type="checkbox"/>	
Erweichungspunkt (°C)		65,4		59,8		62,6		5,6		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Stück	Anteil <0,063mm (M.-%)		17,9		14,3		16,1		3,6	
	oder	Anteil 0,063/2mm (M.-%)		34,6		26,4		30,5		8,2	
<input type="checkbox"/>	Korn	Anteil >2mm (M.-%)		59,3		47,5		53,4		11,8	
Rohdichte (g/cm³)		2,455							<input checked="" type="checkbox"/>		
Fremdstoffgehalt FM		FM <sub>1/0,1</sub> <input checked="" type="checkbox"/>		FM <sub>5/0,1</sub>		FM <sub>angegeben</sub>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Gesteinskörnungen**


Eigenschaft/Merkmalgröße		Kategorie/Prüfergebnis							Prüfung	Vorinfo	
Stoffliche Kennzeichnung											
Art der Gesteinskörnungen		Moräne, Brechsand, Natursand, Füller							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Art der Zusätze		Cellulosefaser							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Korngrößenverteilung		1,4D	D	D/2	2 mm	0,125 mm	0,063 mm				
Siebdurchgang (M.-%)		100,0	90,8		46,6	18,4	16,1		<input checked="" type="checkbox"/>		
Größtkorndurchmesser (mm)		5,6	<del>8</del>	11,2	16	22,4	31,5	45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kornform											
Kornformkennzahl SI		SI <sub>15</sub>		SI <sub>20</sub> <input checked="" type="checkbox"/>		SI <sub>50</sub>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plattigkeitskennzahl FI		FI <sub>15</sub>		FI <sub>20</sub>		FI <sub>50</sub>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anteil gebrochener Körner C		C <sub>100/0</sub>	C <sub>95/1</sub> <input checked="" type="checkbox"/>	C <sub>90/1</sub>	C <sub>50/30</sub>	C <sub>NR</sub>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Widerstand gegen Zertrümmerung											
Schlagzertrümmerung SZ		SZ <sub>10</sub> <input checked="" type="checkbox"/>	SZ <sub>22</sub>	SZ <sub>26</sub>	SZ <sub>32</sub>	SZ <sub>35</sub>	SZ <sub>NR</sub>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
LA-Koeffizient LA		LA <sub>20</sub>	LA <sub>25</sub>	LA <sub>30</sub>	LA <sub>40</sub>	LA <sub>50</sub>	LA <sub>NR</sub>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polierwert PSV		PSV <sub>51</sub> <input checked="" type="checkbox"/>	PSV <sub>48</sub>	PSV <sub>42</sub>	PSV <sub>angegeben</sub>	PSV <sub>NR</sub>				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frostwiderstand											
Wasseraufnahme Wcm		W <sub>cm,0,5</sub> <input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Widerstand gegen Frost F		F <sub>1</sub> <input checked="" type="checkbox"/>			F <sub>4</sub>					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung (M.-%)		< 8 M.-%							<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Bindemittel**

Eigenschaft/Merkmalgröße		Prüfergebnis		Prüfung	Vorinfo
Bindemittelart		Straßenbaubitumen, PmB			<input checked="" type="checkbox"/>
Erweichungspunkt Ring und Kugel (°C)		62,6		<input checked="" type="checkbox"/>	
Nadelpenetration (1/10mm)				<input type="checkbox"/>	

maximale rechnerische Asphaltgranulat-Zugabemenge TL Asphalt-StB Anhang D (M.-%)	44,0
--	------

**MOROF**



**1426**

**Otto Morof Tief- und Straßenbau GmbH**  
Asphaltmischwerk, Plapphalde 15, 71083 Herrenberg - Haslach

**Mischwerk Herrenberg - Haslach**

**09**

**264**

**EN 13108-1:2006**

Asphaltdeckschicht AC 11 D S 45/80-50 A  
*300-11332201-20*

Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige  
Verkehrsflächenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung (Soll)	6,0 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 16,0 mm	100,0 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	98,5 M.-%
Siebdurchgang bei 8,0 mm	79,6 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	64,9 M.-%
Siebdurchgang bei 2,0 mm	46,6 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	11,4 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	8,6 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt	$V_{\min 1,5}$
Maximaler Hohlraumgehalt	$V_{\max 4,5}$
Temperatur des Mischgutes	140 bis 180 °C

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Erklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011

Nummer der Erklärung:

264

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

AC 11 D S 45/80-50 A  
300-11332201-20 vom 20.08.2020

2. Chargen/Seriennummer:

-

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Asphalt für Straßen und sonstige Verkehrsflächen (ohne Berücksichtigung von Vorschriften zum Brandverhalten)**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Otto Morof Tief- und Straßenbau GmbH  
Asphaltmischwerk  
Plapphalde 15, 71083 Herrenberg-Haslach**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

/

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Institut Dr. Haag, Friedenstraße 17, 70806 Kornwestheim**

**Kennnummer: 1426**

**Zertifikatnummer: 1426-CPR-2821-1/15**

**Die notifizierte Stelle hat nach dem System 2+ die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Widerstand gegen bleibende Verformungen 4. Ermüdungswiderstand 5. Griffigkeit 6. Widerstand gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Geräuschabsorption 9. Dauerhaftigkeit 10. Gefährliche Substanzen		
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung 6,0 M.-%	DIN EN 13108-1:2006 (D)
2, 3, 5, 8, 9	Korngrößenverteilung Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.-% Siebdurchgang bei 11,2 mm 98,5 M.-% Siebdurchgang bei 8 mm 79,6 M.-% Siebdurchgang bei 5,6 mm 64,9 M.-% Siebdurchgang bei 2 mm 46,6 M.-% Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,4 M.-% Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,6 M.-%	DIN EN 13108-1:2006 (D)
2, 3, 4, 5, 8, 9	Minimaler Hohlraumgehalt MPK $V_{min} 1,5$ Maximaler Hohlraumgehalt MPK $V_{max} 4,5$	DIN EN 13108-1:2006 (D)
1, 2, 3, 4, 9	Temperatur des Asphaltmischgutes $T_{min} 140\text{ °C}$ $T_{max} 180\text{ °C}$	DIN EN 13108-1:2006 (D)
2, 3, 4, 5, 8, 9	Hohlraumfüllungsgrad 84,3 %	DIN EN 13108-1:2006 (D)
3, 9	Widerstand gegen bleibende Verformung KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)
1, 9	Wasserempfindlichkeit KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)
1, 4, 9	Bindemittelablauf KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)
6, 9	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)
7, 9	Brandverhalten KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)
5, 10	Gefährliche Substanzen KLF	DIN EN 13108-1:2006 (D)

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von der bevollmächtigten Stelle:

Benjamin Jones (WPK-Beauftragter)

(Name und Funktion)

Herrenberg-Haslach, 20.08.2020

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)